

加齢臭用消臭剤

ザオバタックNSU-35

(SAUBERTAC NSU-35)

「加齢臭」という言葉が発表されてから10余年。原因物質が「ノネナール」であるということは、今では多くの人々に認知され、消臭に対する消費者の意識が定着してきています。

当社でも加齢臭用消臭剤を上市してきましたが、消臭剤を大量に加工しなくてはならず、コスト面の問題や、PET100%生地では洗濯耐久性が弱い等の問題点がありました。

この度、これらの問題を解決した「ザオバタックNSU-35」を開発致しました。

[特 長]

1. 加齢臭の代表成分である「ノネナールの消臭」効果
2. 加齢臭の複合の臭気である「汗臭の消臭」効果
3. 汗臭や加齢臭を発生させる原因となる常在菌を抑える「抗菌・防臭」効果

[性 状]

外 観 : 白色分散液
イオン性 : アニオン
主成分 : 金属酸化物

[使用方法]

- ・ザオバタックNSU-35を水で希釈して繊維に含浸加工して下さい。
ザオバタックNSU-35として6%owf~8%owf付着するように加工して下さい。
- ・加工する素材により適切なバインダーは変わってきます。
綿素材は、ファイコート70Kを使用して下さい。PET100%の素材は、バインテックスS-200Lを併用して下さい。使用量はザオバタックNSU-35に対し、約50%使用して下さい。
- ・乾燥終了後、耐洗濯性向上の為に、130 × 1分でセットして下さい。

[注意事項]

1. 色物に加工する際は、必ず予備試験等を行ない、確認の上ご使用下さい。
2. ザオバタックNSU-35のイオン性はアニオンです。必ず相溶性等の確認を行なって下さい。
3. 必ず良く振ってからご使用下さい。
4. ザオバタックNSU-35の調製液は当日中に使用して下さい。
5. 保管は直射日光の当たらない冷暗所にてお願いします。

[荷 姿] 石油缶 18kg

作成 : Oct./3/12

ここに記載された資料内容は、細心の注意を払って行なった試験に基づくものですが、実際の現場作業を確実に保障するものではありません。御使用に際しましては充分御試験の上御使用下さい。



大和化学工業株式会社

大阪工場 〒533-0006 大阪市東淀川区上新庄三丁目 1-11 電話 06(6328)0500(代) FAX06(6328)2160
東京工場 〒132-0021 東京都江戸川区中央四丁目 17-28 電話 03(3653)1171(代) FAX03(3655)9025

<http://www.daiwa-kagaku.com/>

加齢臭特化型消臭剤

ザオバタックNSU-40

(SAUBERTAC NSU-40)

「加齢臭」という言葉が発表されてから10余年。原因物質が「ノネナール」であるということは、今では多くの人々に認知され、消臭に対する消費者の意識が定着してきています。

弊社では既に、汗臭・加齢臭に効果のある「ザオバタックNSU-35」を上市しておりますが、ノネナールに特化した消臭剤「ザオバタックNSU-40」を開発致しました。

現在、汗臭を対象として「ザオバタックNANO-20」をお使いのお客様は、併用加工によって加齢臭の効果を付与することができます。

[性 状]

	ザオバタックNSU-40
成分	金属酸化物
外観	白色分散液
イオン性	アニオン
溶解性	水に分散

[特 長]

- ・加齢臭の代表成分である「ノネナールの消臭」効果

[使用方法]

- ・ザオバタックNSU-40を水で希釈して繊維に含浸加工して下さい。
ザオバタックNSU-40として4%o.w.f.～6%o.w.f.付着するように加工して下さい。
- ・加工する素材により適切なバインダーは変わってきます。
綿素材は、ファイコート70Kを使用して下さい。PET100%の素材は、バインテックスS-200Lを併用して下さい。使用量はザオバタックNSU-40に対し、約50%使用して下さい。
- ・乾燥終了後、耐洗濯性向上の為に、130℃×1分でセットして下さい。

[注意事項]

1. 色物に加工する際は、必ず予備試験等を行ない、確認の上ご使用下さい。
2. ザオバタックNSU-40のイオン性はアニオンです。必ず相溶性等の確認を行なって下さい。
3. 必ず良く振ってからご使用下さい。
4. ザオバタックNSU-40の調製液は当日中に使用して下さい。
5. 保管は直射日光の当たらない冷暗所にてお願いします。

[荷 姿] 石油缶 18kg

作成：Sep.25,2013

ここに記載された資料内容は、細心の注意を払って行なった試験に基づくものですが、実際の現場作業を確実に保障するものではありません。御使用に際しましては充分御試験の上御使用下さい。

DAIWA 大和化学工業株式会社

大阪工場 〒533-0006 大阪市東淀川区上新庄三丁目 1-11 電話 06(6328)0500(代) FAX06(6328)2160
東京工場 〒132-0021 東京都江戸川区中央四丁目 17-28 電話 03(3653)1171(代) FAX03(3655)9025

<http://www.daiwa-kagaku.com/>